

カラー目地

内装タイル向け化粧目地材

荷 姿



10kg紙袋

(UM21, UM22)



15kgケース

(5kgポリ袋×3)

標準施工面積

内装100角タイル(目地幅: 2mm)

16㎡ / 10kg

8㎡ / 5kg

(0.3~0.6kg/㎡)

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0404031
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

水濡れ厳禁

無石綿

業務用

カラー目地は、内装タイル施工に最適なセメント系の化粧目地材です。内装タイル張りの壁や床の美観を整え、美しさを長く保ちます。

特 長

- (1) コテ伸びや拭き取り等の作業性が良い製品です。
- (2) 適切な配合で、ひび割れや目地切れを抑制します。
- (3) 発色が良く、防水性、防カビ性、耐候性にも優れます。
- (4) 用途やデザインに合わせて10色からお選び頂けます。

製品仕様

適用部位	内装壁面、床面
適用タイル (適用目地幅)	内装タイル(2~3mm)
適用工法	塗り目地工法

※目地寸法およびタイルの形状が適合すれば外部でもご使用頂けます。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

標準色

※本色見本はイメージの為、実際の色調と異なる場合があります。特注色も承ります。

UM21 (白色)

UM22 (灰色)

UM23 (黒色)

UM24 (黄色)

UM25 (茶色)

UM26 (青色)

UM27 (緑色)

UM28 (濃灰色)

UM29 (薄灰色)

UM30 (ベージュ)

試験表

下記の試験結果は、試験方法によって定められた条件によって得られたデータであり、実際の現場での性能を保証しているものではありません。

二瀬窯業(株)試験室

項目 [単位]	試験結果	品質性能基準
保水率 [%]	67.5	30以上
単位容積質量 [kg/ℓ]	1.93	1.80以上
吸水量 [g]	15.7	50以下
長さ変化率 [%]	0.16	0.20以下

試験方法:(一社)公共建築協会既製調合目地材

施工方法

1. 材料の混練

下表の調合に基づき、カラー目地を練り混ぜてください。
バケツに練り水を入れ、カラー目地の粉体を徐々に加えながら、機械器具（ハンドミキサー等）を用いて練り残しのないよう十分に練り混ぜてください。
練り混ぜた材料は60分以内にご使用下さい。

調合	カラー目地(粉体)	水道水
	5kg	1.4~1.5ℓ
	10kg	2.8~3.0ℓ

色調等に不具合が生じますので、水量は指定範囲からはずれないようにして下さい。
練り足しや水を加えての練り戻しは行なわないで下さい。

2. 目地詰め

タイルの側面や張付材の吸水が激しい場合は、硬化不良やひび割れ予防のため目地部分に水湿しを施して目地詰めを行なって下さい。（カラー目地充填時に目地部に水が溜まっている場合は、色ムラ・白華現象等の原因になりますのでスポンジ等で吸い取って下さい。）

『塗り込み目地工法』

- ① 練り混ぜたカラー目地を、ゴムコテでタイル面から押さえるように目地部に塗り込み、目地内部に空隙が残らないよう繰り返し充填して下さい。
- ② タイル汚れの拭き取りは乾燥具合を見計らい、スポンジに一度水を含ませて水が出なくなるまで固く絞り、タイル表面を一度荒拭きして汚れを軟らかく戻して下さい。
- ③ スポンジのきれいな面で目地の通りに対して斜めに拭取って下さい。
- ④ 汚れたスポンジは水洗いを行い、固く絞って③の拭き取りを繰り返して下さい。

※注意※ ・ 拭き取り後に目地表面に浮き水が残存していると色ムラの原因になりますので、浮き水が残らないようご注意ください。（拭き取り時のスポンジの水分に注意して下さい。）
・ 場所によって拭取るタイミングに差がでると、色ムラの恐れがありますのでご注意ください。

3. 養生

施工後2日間は、施工面が直射日光、雨、雪、強風にさらされないようシート掛け等によって保護して下さい。

タイル表面の水洗いを行なう場合は、目地セメントの材齢が7日間以上経過してから行なって下さい。

※ 白華現象（エフロレッセンス）が生じた場合は、対象部分付近の金属部材を養生し、対象部およびその周辺に散水を施し、濃度3%以下の塩酸でブラシを用いて洗って下さい。
酸洗い作業は、必ず現場管理者の承認を得て行って下さい。

注意事項

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。

1. 施工前に補修面を十分に水洗・清掃して下さい。
2. 気温が4℃以下及び4℃以下になると予想される場合は、施工は行わないで下さい。
3. 直射日光・風雨時にはシート掛け等、十分な養生を行って下さい。
4. カラー目地の保管は、屋内の湿気の少ない場所で、パレット等に載せて床から離して下さい。
5. 固まったものの使用は避けて下さい。
6. カラー目地には水道水の他、弊社が特に指定するもの以外は混入しないで下さい。
7. 硬化前の雨水等による濡れは、白華の原因となりますので注意して下さい。
8. カラー目地の品質保持期間は製造後約4ヶ月です。

※ カラー目地を安全に正しくお使い頂く為、施工前には必ず袋の裏面の仕様・注意事項をよくお読み下さい ※



ISO14001取得企業

施工要領・SDS等は別途ご請求下さい

20180118

プレミックスモルタルの総合開発メーカー
二瀬窯業株式会社
<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

本社・工場 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289
関東工場 千葉県木更津市新港15-8
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472
福岡営業所 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東京営業所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル2F
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686
名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル1F
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486
大阪営業所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル2F
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325