

# 柔軟目地

## 高可とう性内装用化粧目地材

### 荷 姿



写真はMタイプ

**15kgケース**  
(5kgポリ袋×3)

### 標準使用量

※目地幅 4mm・目地深さ 5mmの場合

内装100角タイル	38 ~ 53㎡/箱
内装150角タイル	53 ~ 75㎡/箱
内装200角タイル	68 ~ 105㎡/箱
内装300角タイル	75 ~ 113㎡/箱
内装400角タイル	98 ~ 120㎡/箱

### 色 調

	クリームベージュ
	コーラルベージュ
	ホワイト
	グレイ
	ダークグレイ

本色調はカラーコピーの為、実際の色調とは異なる場合があります  
特注色にも対応いたします

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0808054
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>

水濡れ厳禁 無石綿 業務用

柔軟目地は、特殊樹脂を配合することによりセメント系ながらにして適度な可とう性を発揮する材料で、たわみに強く目地割れや目地切れなどが起こりにくい化粧目地材です。

### 特 長

- 1) 下地の動きにもある程度追従する弾性の高い化粧目地材です。
- 2) 耐振動、変形性に優れ目地の脱落がありません。
- 3) 目地幅に合わせて2タイプご用意しております。
- 4) 拭き取りがしやすく、綺麗に仕上がります。

### 製品仕様

適用下地	内装壁面・床面
適用部位	振動のある部位のタイル目地(車輻、船舶等) ※木質系下地床の場合は次の仕様に限ります ・構造用合板24mm以上 根太ピッチ303mm以内 ・構造用合板12mm以上2枚張り 根太ピッチ303mm以内 ・二重床(構造用合板12mm以上2枚張り)

【注意】常時水かかりのある場所や、ブラシで擦り洗するような箇所には使用できません。  
上表以外の適用につきましては、お問い合わせ下さい

柔軟目地は目地幅にあわせて2タイプ  
現場の仕様に沿って最適な製品をお選び下さい



### 試験表

下記の試験結果は、試験方法によって定められた条件によって得られたデータであり、実際の現場での性能を保証しているものではありません。

二瀬窯業株式会社 試験室

項目 [単位]	柔軟目地		目地セメント
	Mタイプ	Bタイプ	
静弾性係数 [N/mm <sup>2</sup> ]	0.41×10 <sup>4</sup>	0.19×10 <sup>4</sup>	1.98×10 <sup>4</sup>
付着強さ [N/mm <sup>2</sup> ]	1.9	1.1	0.1
曲げ強さ [N/mm <sup>2</sup> ]	5.6	2.0	8.0
圧縮強さ [N/mm <sup>2</sup> ]	11.5	3.8	55.3



二瀬窯業株式会社

Making quality premix mortar through research and development

## 関連情報

柔軟目地を施工する際、タイルの種類(粗面のタイル等)によっては表面に付着した材料が染みついて取れにくくなる恐れがあります。施工前には十分にご検討の上、ご使用下さい。


## 施工方法

### 1. 施工前の確認

タイル張り施工後、2日以上経過している事を確認して下さい。

### 2. 材料の混練

柔軟目地1袋(5kg)に対し、水道水を下表に示す割合でハンドミキサー等を使用して練り残しの無い様に3分以上混練して下さい。

柔軟目地 (5kg)		水道水(タイプ別水量)	
		Mタイプ	1.5ℓ
		Bタイプ	1.1ℓ

※柔軟目地1袋あたりの標準練水量を越えないように注意して下さい。  
※ひび割れや強度不足の原因となりますので練水量は厳守して下さい。  
※強度発現や防水性に支障を来し、所定の性能を発揮できない事がありますので、水を加えて練り直しをしないで下さい。

### 3. 水湿し

硬化不良を防止する為、予め施工する目地下地には水湿しを行って下さい。

### 4. 目地詰め

- ①練り混ぜた柔軟目地をゴムコテでタイル面から押さえるように目地部に塗り込み、目地内部に空隙が残らないよう繰り返し充填して下さい。
- ②タイル汚れの拭き取りは、乾燥具合を見計らい、スポンジに一度水を含ませて水が出なくなるまで固く絞り、タイル表面を一度荒拭きして汚れを軟らかく戻して下さい。
- ③スポンジのきれいな面が目地の通りに対して斜めに拭き取って下さい。
- ④汚れたスポンジは水洗いを行い、固く絞って③の拭き取りを繰り返して下さい。

※1回の施工(塗付けから拭き取りまで)は25分以内で完了するように調整して下さい。タイルの拭き取りは早めに行って下さい。

※拭き取り後に目地表面に浮き水が残っていると色ムラの原因になりますので、浮き水が残らないようご注意ください。(拭き取り時のスポンジの水分に注意してください)場所によって拭き取るタイミングに差があると色ムラのでる恐れがありますのでご注意ください。

### 5. 養生

- ・施工後2日間は施工面が直射日光や水濡れがないように保護して下さい。
- ・施工後2日間はひび割れの原因となりますので振動や衝撃を与えないで下さい。特に木質床のような振動を伝えやすい下地の場合は、施工直後に周辺を歩き回るとひび割れが生じる事が懸念されますので十分ご注意ください。
- ・タイル表面の水洗いを行なう場合は、柔軟目地の材齢が7日間以上経過してから行なって下さい。

## 注意事項

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。

1. 製品の保管は、屋内の湿気の少ない場所で、パレット等に乗せて床から離して下さい。
2. 柔軟目地の品質保持期間は、製造後約3ヶ月です。
3. 固まったものの使用は避けて下さい。
4. 気温が5℃以下及び5℃以下になると予想される場合は、施工は行わないで下さい。
5. 製品には練水の外、弊社指定する材料以外は混入しないで下さい。
6. 材料の性質上、吸水の激しいタイルには施工できません。
7. 常時水掛かりのある場所やブラシで擦り洗いするような部位には使用出来ません。
8. 製品のお取扱いに際しては、適切な保護具(保護手袋、保護メガネ、防塵マスク等)を着用のうえ、適切な安全対策を実施して下さい。



EMS  
JIS Q 14001  
ISO 14001  
JSAE522



CM001

ISO 14001取得企業

施工要領・SDS等は別途ご請求下さい

プレミックスモルタルの総合開発メーカー  
**二瀬窯業株式会社**  
<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

本社・工場 福岡県飯塚市横田669  
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289  
関東工場 千葉県木更津市新港15-8  
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472  
福岡営業所 福岡県飯塚市横田669  
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東京営業所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル2F  
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686  
名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル1F  
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486  
大阪営業所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル2F  
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325