



BENRY

#50

断面補修・欠損部修復材

ベンリー #50

(ポリマーセメントモルタル)

(適用部位)

壁面・床面

(適用下地)

コンクリート

(塗厚)

5 ~ 15 mm

(標準施工面積)

1.5 m²/袋 (10 mm厚)

約66袋/m³

(荷姿)

25 kg紙袋

(練水量)

4.0 ~ 4.4 リットル/袋

ベンリー #50は、5℃の作業環境でも約1時間で硬化する超速硬化型のプレミックスポリマーセメントモルタルです。各種強度に優れ、コテ作業性も良い断面補修・欠損部修復に最適な材料です。

1. ハンドリング性と硬化時間

気 温	作業可使用時間	硬化時間	
		始 発	終 結
5℃	30分程度	35分	63分
20℃	10分程度	12分	17分

2. 曲げ強度と圧縮強度 (気温20℃)

気 温	曲げ強度 [N/mm ²]	圧縮強度 [N/mm ²]	試験方法
3時間	2.8	8.7	JISA 1171 試験温度：20℃ 湿度：60%
6時間	3.4	13.3	
24時間	3.8	16.6	
材齢3日	4.0	20.2	
材齢7日	6.5	23.8	

3. 付着強さ (気温20℃)

気 温	付着強さ [N/mm ²]	試験方法
24時間	1.57	建研式
材齢3日	2.30	
材齢7日	2.52	

無石綿 業務用

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。

20161006

プレミックスモルタルの総合開発メーカー

二瀬窯業株式会社

<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

本 社 ・ 工 場 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

関 東 工 場 千葉県木更津市新港15-8
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472

福 岡 営 業 所 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東 京 営 業 所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル2F
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686

名 古 屋 営 業 所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル1F
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486

大 阪 営 業 所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル2F
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325