

左官工事用プレミックスモルタル

# Aモルダッシュ

下地調整・補修材(タイル下地対応)  
ユニレックス3現場混入タイプ

JIS A 6916(CM-2)規格適合品(※)

※Aモルダッシュ(25kg)1袋につき、ユニレックス3を1kg混入した場合

荷 姿



25kg紙袋

適用塗厚

0~15mm

標準施工面積

4㎡/袋(5mm)

## 特 長

- 適切な骨材配合の為、作業性が良く省力化、工期の短縮に貢献します。
- 吹付、塗装等、広範囲の化粧材を施工する際の下地調整材として使用できます。
- ユニレックス3を混入することにより、タイル下地調整材としてもご使用いただけます。

※タイル下地としてご使用の場合は、最低塗厚を3mm以上確保してください。

※タイル下地としてご使用の場合は、部分補修を推奨します。

全面塗りの場合には、ベース#40をご使用ください。

※ALCパネル下地の場合は総塗厚を6mm以下としてください。

## 製品仕様

適用下地	コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、ブロック等
適用部位	内外装壁面、内外装床面、手摺天端
適用化粧材	Pタイル、タイルカーペット、仕上塗材、セラミックタイル、クロス、水性塗料、樹脂系仕上材等

## 試験表

下記の試験結果は、試験方法によって定められた条件によって得られたデータであり、実際の現場での性能を保証しているものではありません。

二瀬窯業(株) 試験室

項目 [単位]	試験結果	品質基準	
軟度変化 [%]	5.4	-20~20	
耐ひび割れ性	ひび割れなし	ひび割れがない	
耐衝撃性	ひび割れ及び剥がれなし	ひび割れ及び剥がれがない	
曲げ強さ [N/mm]	5.6	5.0以上	
圧縮強さ [N/mm]	21.9	10.0以上	
付着強さ [N/mm]	標準養生	1.2	1.0以上
	低温養生	1.0	0.7以上
吸水量 [g]	1.5	2.0以下	
透水量 [ml/h]	0.1	0.5以下	
長さ変化率 [%]	-0.14	0~-0.15	
仕上材が複層 仕上塗材の場 合の耐久性 [N/mm]	外 観	割れ、膨れ及び剥がれなし	割れ、膨れ及び剥がれがない
	付着強さ	1.3	1.0以上
仕上材がセラ ミックタイルの 場合の耐久性	付着強さ [N/mm]	1.4	0.6以上

試験方法: JIS A 6916:2014(CM-2)

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0612005
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>

水濡れ厳禁 無石綿 業務用



二瀬窯業株式会社

Making quality premixed mortar through research and development

## 施工方法

### 1. 下地の確認

施工前には下地を良く点検し、不純物、油脂等の除去、清掃を励行してください。

**下地との接着性を確保するため、カップリングや高圧洗浄により目荒しを行ってください。**

※コンクリートの極端な不陸(凹部)は、Aモルダッシュで付け送りしてください。(付け送りした際には、1日以上養生を行ってください。)

### 2. 吸水調整


ユニレックス3(塗布型吸水調整材)の3倍希釈液にて左官刷毛、ローラー等を使用して吸水調整を行ってください。

**吸水の激しい下地(ALCパネル等)の場合は、ユニレックス3の5倍希釈液を2回塗布して吸水調整を行ってください。**

### 3. Aモルダッシュの混練

混練に際しては、Aモルダッシュ(1袋:25kg)につき水道水6.5ℓとユニレックス3を1kg加えてモルタル用かくはん機等を使用してよく混練してください。

**練り置きは40分以内とし、水を加えての練り返しは行わないでください。**



### 4. Aモルダッシュの塗付け

金ゴテを使用し、下地にしごき塗りを行った後、追っかけにて所定の厚みに仕上げてください。

### 5. 養生

塗付け後、次工程までには7日以上養生期間をおいてください。

夏場の施工の際、Aモルダッシュ施工翌日に散水養生を実施してください。

降雨(降雪)通風、日照など天候に留意し、必要ならシート養生等の保護養生を励行してください。

## 注意事項

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

1. 製品の保管は、屋内の湿気の少ない場所で、パレット等に乗せて床から離してください。
2. 気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、施工は行わないでください。
3. 直射日光・風雨時にはシート掛け等、十分な養生を行ってください。
4. 製品の保管は、湿気・通風を避ける場所にしてください。
5. 固まったものの使用は避けてください。
6. 製品には弊社の指定する材料以外は混入しないでください。
7. 製品硬化前の雨水等による濡れは、白華の原因となりますので注意してください。
8. 製品の取扱いに際しては、適切な保護具(保護手袋、保護メガネ、防塵マスク等)を着用の上、製品適切な安全対策を実施してください。

Aモルダッシュは安全に正しくお使いください。PL法に関しては袋の裏書をよくお読みください。

**施工要領・SDS等は別途ご請求ください**

## 関連資材



(一社)公共建築協会  
建築材料等評価名簿掲載材料  
吸水調整材(モルタル用)  
**ユニレックス3**  
[18kg/缶]  
塗布型吸水調整材  
(EVA系合成樹脂エマルジョン)



ISO 14001取得企業

20210302.20

本社・工場	福岡県飯塚市横田669 〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289	関東工場	千葉県木更津市新港15-8 〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472
本社営業グループ (建築・土木・仕上材)	福岡県飯塚市横田669 〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289	名古屋営業所	愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル1F 〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486
東京営業所	東京都港区芝2-27-8 マスマンビル2F 〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686	大阪営業所	大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル2F 〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325