

ボンドメント大型タイル用



■内外装用タイル張付材 (大型タイル対応)

ボンドメント大型タイル用小口平タイル、二丁掛タイル等の大きなタイルの張付けに最適なプレミックスモルタルです。

特長

- 1) 各種強度に優れ、安定した接着力を有します。
- 2) 保水性に富み、安定した作業性を有します。
- 3) 耐候性に優れます。
- 4) 特に現場調合の手間がいらす、規定量の水と混練りするだけで、作業が簡単です。

用途・性状

適用部位	内外装の壁面、床面
適用タイル	小口平タイル、二丁掛タイル、床タイル
適用下地	モルタル・コンクリート ^(※)
練り置き時間	混練り後、40分以内に使用して下さい
1回の塗り面積	約2㎡ (20分以内に張り付けできる程度)
材料の調合	<p>モルタル下地の場合</p> <p>※コンクリート下地(直張り工法)の場合</p>
標準施工面積	約3㎡ (塗り厚: 5mm)
色調	灰 (セメント色)
荷姿	25kg紙袋



施工方法

1. 下地処理
 - ・下地の脆弱部分はサンダーがけや高圧洗浄などで確実に除去し、欠損部等はタイル張り施工前に予め補修して下さい。付着したほこり、油脂等は洗い流して下さい。
2. 吸水調整
 - ・ユニレックス3を水道水で5倍に希釈したものを施工面に塗布して吸水調整を行って下さい。塗布後、乾燥するまで放置して下さい。
3. 材料の調合
 - ・前頁の材料の調合に基づき、機械器具で十分に混練してください。
 - ・混練後は、40分以内に使用して下さい。
4. タイル張り
 - ・1回の塗り面積は2㎡、または20℃にて20分以内にタイル張りが出来る程度として下さい。
 - ※ユニレックス3を混入した材料は15分以内にタイル張りが出来る程度として下さい。
 - ・練り混ぜた材料を下地に一度こすり塗りし、重ねてタイル厚さに応じて塗厚を調整して下さい。
 - ・タイルを張り付け、目地部に張付材料が盛り上がるよう十分に叩き込んで下さい。
 - ・張付材料が柔らかいうちに目地修正を行い、目地部の余分な材料を除去して下さい。
5. 養生
 - ・目地材の施工までは2日間以上養生して下さい。

試験成績表

(財)ベターリビングにて試験

試験項目		試験結果	品質性能基準
保水率 (%)		84.7	70.0以上
単位容積質量 (kg/ℓ)		1.93	1.80以上
接着強さ (N/mm ²)	標準時	1.48	0.60以上
	温冷繰返し10サイクル後	1.33	0.40以上
長さ変化率 (%)		0.095	0.20以下
曲げ強さ (N/mm ²)		6.4	4.0以上

品質性能基準：(社)公共建築協会 既製調合モルタル (タイル工専用)

注意事項

1. 気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、施工は行わないで下さい。
2. 直射日光、風雨時にはシート掛けなど、十分な養生をして下さい。
3. ボンドメント大型タイル用の保管は、湿気・通風を避ける場所にして下さい。
4. 固まったものの使用は避けて下さい。
5. ボンドメント大型タイル用には練水の他、弊社が指定するもの以外は混入しないで下さい。
6. ボンドメント大型タイル用の品質保持期間は製造後3ヶ月です。本製品は3ヶ月以内に使い切るようにして下さい。

⚠ PL法に関しては袋の裏面をよくお読み下さい。

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。

このカタログは再生紙を使用しています。

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0405014
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/



ISO 14001 取得企業

施工要領・SDS等は別途ご請求下さい

プレミックスモルタルの総合開発メーカー
二瀬窯業株式会社
<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

本社・工場 福岡県飯塚市横田669 後牟田工業団地
 〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289
 関東工場 千葉県木更津市新港15-8
 〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472
 福岡営業所 福岡県飯塚市横田669 後牟田工業団地
 〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東京営業所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル 2F
 〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686
 名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル 1F
 〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486
 大阪営業所 大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル 2F
 〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325
 2017.04.1000

2017020