

ボンドメントタイル用



■内外装用タイル張付材

ユニオンボンドメントタイル用は、50角や50二丁掛等、モザイクタイルの施工に最適なプレミックスモルタルです。

特長

- 1) 各種強度に優れ、安定した接着力を有します。
- 2) 保水性に富み、安定した作業性を有します。
- 3) 耐候性に優れます。
- 4) 特に現場調合の手間がいらず、水を混入するだけで、作業が簡単です。

用途・性状

適用部位	内外装の壁面、床面
適用タイル	モザイクタイル・床タイル
適用下地	モルタル・コンクリート ^(※)
練り置き時間	混練り後、40分以内に使用してください
1回の塗り面積	約2㎡ (20分以内に張り付けできる程度)
材料の調合	<p>モルタル下地の場合</p>  <p>※コンクリート直張り工法の場合</p> 
標準施工面積	約5.5㎡ (塗り厚 3mm)
色調	灰 (セメント色)
荷姿	25kg紙袋



施工法

1. 下地処理

- ・下地の脆弱部分はサンダーがけや高圧洗浄などで確実に除去し、欠損部等はタイル張り施工前に予め補修して下さい。付着したほこり、油脂等は洗い流して下さい

2. 吸水調整

- ・ユニレックス3を水道水で5倍に希釈したものを施工面に塗布して吸水調整を行って下さい。塗布後、乾燥するまで放置して下さい。

3. 材料の調合

- ・前頁の材料の調合に基づき、機械器具で十分に混練してください。
- ・混練後は、40分以内に使用して下さい。

4. タイル張り

- ・1回の塗り面積は2㎡、または20℃にて20分以内にタイル張りが出来る程度として下さい。

※ユニレックス3を混入した材料は15分以内にタイル張りが出来る程度として下さい。

- ・練り混ぜた材料を下地に一度こすり塗りし、重ねて3～5mm厚に調整して下さい。
- ・タイルを張り付けは、目地部に張付材料が盛り上がるよう十分叩き込んで下さい。
- ・張付材料が柔らかいうちに目地修正を行い、目地部の余分な材料を除去して下さい。

5. 養生

- ・目地材の施工までは2日間以上養生して下さい。

試験実施機関：(財)ベターリビング

試験成績表

試験項目		試験結果	判定基準
保水率 (%)		90.4	70.0以上
単位容積・質量 (kg/ℓ)		1.90	1.80以上
接着強さ (N/mm ²)	標準時	1.42	0.60以上
	温冷繰返し10サイクル後	1.27	0.40以上
長さ変化率 (%)		0.11	0.20以下
曲げ強さ (N/mm ²)		6.8	4.0以上

判定基準：(社)公共建築協会 既製調合モルタル (タイル工専用)

注意事項

1. 気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、施工は行わないで下さい。
2. 直射日光、風雨時にはシート掛けなど、十分な養生をして下さい。
3. ユニオンボンドメントタイル用の保管は、湿気・通風を避ける場所にして下さい。
4. 固まったものの使用は避けてください。
5. ユニオンボンドメントタイル用には練水の他、弊社が指定するもの以外は混入しないで下さい。
6. ユニオンボンドメントタイル用の品質保持期間は製造後3ヶ月です。本製品は3ヶ月以内に使い切るようにして下さい。

⚠ PL法に関しては袋の裏面をよくお読み下さい。

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0405013
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/

このカタログは再生紙を使用しています。



二瀬窯業株式会社

本社・工場 福岡県飯塚市横田669 後牟田工業団地
 〒820-0044 tel(0948) 22-0447 fax(0948) 29-0289
 東京営業所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル 2F
 〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686
 名古屋営業所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル1F
 〒452-0006 tel(052) 509-2485 fax(052) 509-2486
 大阪営業所 大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル2F
 〒552-0002 tel(06) 6583-3310 fax(06) 6583-3325
 関東工場 千葉県木更津市新港15-8
 〒292-0836 tel(0438) 30-7372 fax(0438) 30-7472